

## Korrespondenztabelle:

### Sortierklassen (DIN 40 74) ← → Festigkeitsklassen (EN 338):

Zuordnung von Holzarten und Sortierklassen (DIN 40 74) zu Festigkeitsklassen nach EN 338.

Holzart	Herkunft	Sortierklasse nach DIN 4074	Festigkeitsklass nach EN 338
Fichte Tanne Kiefer Lärche	Mittel-, Ost- und Nordeuropa	S7	C16
		S10	C24
		S13	C30
Douglasie	Deutschland	S7	C16
		S10	C24
		S13	C35
BSH	Mittel-, Ost- und Nordeuropa	BS 11	GL 24
		BS 14	GL 28
		BS 16	GL 32
		BS 18	GL 36

Tabelle: Schnittklassen für Bauschnittholz (NH) nach DIN 4074-1

Schnittklasse	größte zulässige Breite der Baumkante
S scharfkantig	Baumkante nicht zulässig
A hohlkantig	1/8 h, Querschnitt mind. 2/3 jeder Seite frei von Baumkante
B kehlkantig	1/3 h, Querschnitt mind. 1/3 jeder Seite frei von Baumkante
C sägegestreift	an allen vier Seiten durchlaufend von der Säge gestreift sein